

**Технические условия
на изделия из древесины и древесных материалов качества «Стандарт»**

Настоящие ТУ распространяются на внешний вид лицевых поверхностей готового изделия из древесины и древесных материалов, применяемых при изготовлении оконных и балконных, дверных изделий согласно требованиям из ГОСТ 24700-99, ГОСТ 25097-2002, ГОСТ 24699-2002, ГОСТ 24404-80.

Дефекты не допускаются диаметром, шириной и в количестве более, чем представлено в таблице:

Наименование показателей внешнего вида	На лицевых поверхностях внутри помещения	На лицевых поверхностях со стороны улицы
Бруск kleenый Стандарт	Из сращенных ламелей	
Сучки - здоровые сросшиеся и частично сросшиеся диаметром более, мм в количестве, шт. - несросшиеся здоровые диаметром более, мм в количестве, шт. - загнившие, гнилые и табачные	Ø15 1шт. на 1м длины Ø20 2-3шт. на 1м длины Не допускаются	Ø25 2шт. на 1м длины Ø25 2шт. на 1м длины Не допускаются
Царапины шириной до 0,5мм - количество, шт./м ² - общая длина см/м ²	2шт. 20мм	3шт. 50мм
Трещины - несквозные шириной более мм - сквозные	Не допускаются	1,0мм Не допускаются
Смоляные кармашки - зашпаклеванные шириной до 3мм	1-2шт. на 1м длины	2-3шт. на 1м длины
Включения - диаметром до 0,5мм в количестве шт. не более - диаметром до 1,0мм в количестве шт. не более	2-3шт. 2шт.	3-4шт. 2-3шт.
Расположение текстуры древесины - радиальная - тангенциальная	Без ограничения (только по доп. соглашению)	Без ограничения (только по доп. соглашению)
Глазки и завитки	Не ограничиваются	Не ограничиваются
Сердцевина	Не допускается	Не допускается
Сколы и вмятины - небольшие диаметром 1,0мм (заделанные но просматривающиеся) - глубокие диаметром 2,0мм (заделанные но просматривающиеся)	Допускаются не в сосредоточенном виде	Допускаются не в сосредоточенном виде
Поднятие ворса (неровность)	Допускается незначительно	Допускается незначительно
Риски, штрихи, шагрень, структурные неровности	Допускается незначительно	Допускается незначительно
Разнотонность покрытия - площадью не более см ² /м ² - пятна	Допускается Допускается (не влияющие на внешний вид изделия)	Допускается Допускается (не влияющие на внешний вид изделия)
Потеки - общей площадью см ² /м ²	10см ² /м ²	15см ² /м ²

Потеки -общей площадью см ² /м ²	10см ² /м ²	15см ² /м ²
Непрокрас	Не допускается	Не допускается

Допускаются дефекты сколы, забоины, небольшие трещины на углах рамочных элементов коробки от торца коробки на расстоянии 10мм со стороны помещения и 20мм со стороны улицы. Данные дефекты, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой блоков или иными факторами, **условно не видимы**.

Если углы рамочных элементов коробки видны, необходимо внести пометку в договор.

Качество изготовленного изделия проверяют визуально, осмотр поверхности, в зависимости от ее размеров и вида дефектов производят с расстояния от 1000мм под углом 90⁰ при дневном или искусственном фронтальном освещении. Нормы искусственного освещения принимают в соответствии с требованиями главы СНиП II-A.9-71

Заказчик (представитель заказчика) /_____/
ФИО _____/ подпись _____/