

**Технические условия  
на изделия из древесины и древесных материалов качества «Полуидеал»**

Настоящие ТУ распространяются на внешний вид лицевых поверхностей готового изделия из древесины и древесных материалов, применяемых при изготовлении оконных и балконных, дверных изделий согласно требованиям из ГОСТ 24700-99, ГОСТ 25097-2002, ГОСТ 24699-2002, ГОСТ 24404-80

Дефекты не допускаются диаметром, шириной и в количестве более, чем представлено в таблице:

Наименование показателей внешнего вида	На лицевых поверхностях внутри помещения	На лицевых поверхностях со стороны улицы
Сучки -здоровые сросшиеся и частично сросшиеся диаметром более, мм в количестве, шт. -несросшиеся здоровые диаметром более, мм в количестве, шт. -загнившие, гнилые и табачные	Ø10 2шт. на 1м длины  Ø10 1шт. на 1м длины  Не допускаются	Ø15 2шт. на 1м длины  Ø15 2шт. на 1м длины  Не допускаются
Царапины шириной до 0,5мм -количество, шт/м <sup>2</sup> -общая длина см/м <sup>2</sup>	Не допускаются	3шт. 50мм
Трещины - несквозные шириной более мм -сквозные	0,2мм Не допускаются	0,5мм Не допускаются
Смоляные кармашки -зашпаклеванные шириной до 3мм	1шт. на 1м длины	2-3шт. на 1м длины
Включения -диаметром до 0,5мм в количестве шт. не более -диаметром до 1,0мм в количестве шт. не более	1-2шт.  Не допускаются	2шт.  1шт.
Расположение текстуры древесины -радиальная -тангентальная	Без ограничения (только по доп.соглашению)	Без ограничения (только по доп.соглашению)
Глазки и завитки	Не ограничиваются	Не ограничиваются
Сердцевина	Не допускается	Не допускается
Сколы и вмятины -небольшие диаметром 1,0мм (заделанные но просматривающиеся) -глубокие диаметром 2,0мм (заделанные. но просматривающиеся)	Допускаются не в сосредоточенном виде	Допускаются не в сосредоточенном виде
Поднятие ворса (неровность)	Допускается незначительно	Допускается незначительно
Риски, штрихи, шагрень, структурные неровности	Допускается незначительно	Допускается незначительно
Разнотонность покрытия -площадью не более см <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> -пятна	Допускается Допускается (не влияющие на внешний вид изделия)	Допускается Допускается (не влияющие на внешний вид изделия)
Потеки -общей площадью см <sup>2</sup> /м <sup>2</sup>	Не допускаются	Не допускаются
Непрокрас	Не допускается	Не допускается

Сколы, забоины, небольшие трещины на углах рамочных элементов -от торца на расстоянии, мм	Не допускаются	Допускается незначительно
Следы (небольшие углубления) бойка на штапике створки	Обусловлено конструкцией	Не регламентируются

Качество изготовленного изделия проверяют визуально, осмотр поверхности, в зависимости от ее размеров и вида дефектов производят с расстояния от 1000мм под углом 90° при дневном или искусственном фронтальном освещении. Нормы искусственного освещения принимают в соответствии с требованиями главы СНиП II-A.9-71

Заказчик (представитель заказчика) /\_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_/

ФИО

подпись